



Кальция карбид. ГОСТ 1460-2013

| Наименование | Характеристика | Упаковка | Производство |
|----------------|--------------------------------------|------------------------------------|--------------|
| Кальция карбид | Фракции 5x25мм, 25x50мм, 50x80 мм | Металл. барабаны 100 кг и 25 кг | СНГ |

ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ

| | |
|---|------|
| Фракция 20-50 мм Литраж (дм ³ /кг)+/-5% | 285 |
| Объемная доля фосфористого водорода (PH ₃), % | 0,02 |
| Массовая доля сульфидной серы (H ₂ S), % | 0,01 |

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Карбид кальция фракции 5x25мм в основном применяют в качестве раскислителя и для восстановления щелочных металлов.

Карбид кальция фракции 25x50мм, 50x80 мм широко применяют в технике для производства ацетилена при газоплазменной сварки, для металлургических процессов в сварочной ванне при ее газопламенной обработке.

СКЛАДЫ: г. Киев, г. Днепр, г. Константиновка

